



DIOXIDO DE TITANIO RUTILICO

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS.

Polvo fino de color blanco brillante e inodoro.

FORMULA.

TiO₂

INDEX		STANDARD	SAMPLE
TiO ₂ (%)	≥	96	97.1
Brightness (L Value)		/	96.76
a Value		/	-0.58
b Value		/	1.60
TCS Reynolds number	≥	1800	1850
105°C Volatile Matter (%)	≤	0.5	0.1
Oil Absorption g/100g	≤	19	16
Rutile (%)	≥	96	99
Dispersion Haegeman number	≥	5.5	6.25

APLICACIONES.

Para Pinturas, Recubrimientos, Plásticos, Electrónicos, Muebles, Empaques, Fibra sintética, Papel, Cerámica, Cementos, Hule, Jabones, cosméticos, Cremas, Cerámica,

MANEJO.

Se recomienda el uso de protección respiratoria y lentes de seguridad, Evitar la inhalación y el contacto con piel y ojos.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares secos y protegidos de la humedad.

EMPAQUE

El material es empacado en sacos de papel, en una presentación de 25kg.

Monterrey
Vía a Matamoros No. 1600 Fracc. Ind. Nogalar,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
CP 66480
TEL: (81) 8350 4545 al 48

www.reptec.com.mx

México
Poniente 152 No. 935-C
Col. Industrial Vallejo,
CP 02300 México DF
TEL: (55) 5561 6511 Fax: (55) 5561 6533